



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Technický list

00 zo dňa 04.03.2016

INVISIBLE TOUCH G 0

Vrchný náter na báze vody pre interiér s naturálnym/prírodným efektom.

POPIS:

“INVISIBLE TOUCH” je ekologický náter na báze vody určený na ochranu drevených povrchov, ktorým zaručuje výborný prírodný efekt na dotyk a aj vzhľadom porovnateľný so surovým/neupraveným drevom. Vhodný pre použitie na strechy, dvere a nábytok vo všeobecnosti. Nemení pôvodnú farbu dreva.

Výrobok môže byť tužený pomocou katalyzátora 4100-2K s pomerom 10 : 1 náter : katalyzátor.

Výrobok “INVISIBLE TOUCH” rešpektuje životné prostredie a zdravie pracovníkov.

CHEMICKO-FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY:

Vzhľad:

- časť A: priesvitná belavá kvapalina
- časť B: priesvitná kvapalina

Pomer pri tužení:

A : B = 10 : 1

Teplotný rozsah pri použití:

od +5 °C do +30 °C

Stupeň lesku (gloss):

hlboký mat

Životnosť zmesi (“Pot life”):

2 - 3 hodiny po zmiešaní

Bez prachu:

≈ 30 min.

Doba schnutia:

- pretierateľný po uplynutí ≈ 6 hod.

Výtlačnosť:

≈ 50 - 100 ml/m² jeden náter

Čistenie:

vodou.

SPÔSOB POUŽITIA:

Príprava povrchu:

Ak je to potrebné podklad prebrúsime, čím dosiahneme hladký a čistý povrch, bez olejov, masnôt, voskov, silikónov alebo starých náterov.

Nanesieme výrobok “NATURA HOLZMASSE BASE”, zmiešaný s drevenými pilinami, pomocou ktorého vyplníme trhliny a nerovnosti a/alebo vyrovnáme povrch a zjednotíme jeho absorpčnú kapacitu. Po uplynutí 1-2 hodín prebrúsime povrch brúsny papierom so zrnitosťou 320. Pred aplikáciou náteru z povrchu starostlivo odstránime prach a očistíme ho pomocou handry. Na hladký a vhodne prebrúsený povrch, očistený od olejov, masnôt, voskov, silikónov a zvyškov starých náterov, aplikujeme výrobok “INVISIBLE TOUCH” v dvoch alebo troch náteroch (50-100 ml/m² každý), v závislosti od požadovaného finálneho výsledku a to pomocou striekania (pokiaľ možno) alebo štetcom.

Jednozložkový náter - aplikujeme výrobok a po uplynutí 6-12 hodín prebrúsime povrch brúsny papierom so zrnitosťou 320, starostlivo odstránime všetok prach a pretieme antistatickou handrou. Potom aplikujeme druhý náter výrobku “INVISIBLE TOUCH”.

Dvojsložkový náter - výrobok zmiešame s katalyzátorom 4100-2K v pomere 10 : 1,

dobre premiešame a pridáme 5-10% vody (pokiaľ možno demineralizovanej) a znovu premiešame. Po uplynutí 10 minút aplikujeme výrobok, potom počkáme 6-12 hodín a následne povrch prebrúsime brúsnym papierom so zrnitosťou 320 alebo brúsnou vlnou. Potom starostlivo odstránime všetok prach a povrch očistíme antistatickou handričkou. Následne aplikujeme druhý náter výrobku "INVISIBLE TOUCH".

Ďalšie informácie:

Výrobok musí mať pred použitím izbovú teplotu.

Používajte čisté nádoby a náradie.

Nádobu s výrobkom po otvorení spotrebujte v čo najkratšom možnom čase.

Pre dosiahnutie rovnomernej povrchovej úpravy aplikujte rovnaké hrúbky náteru a dodržiavajte odporúčané množstvá.

V prípade pórovitých druhov dreva na dosiahnutie rovnomernej povrchovej úpravy vždy aplikujte tri nátery.

Upozornenia:

Výrobok určený len pre profesionálne použitie!

V prípade neznámych druhov dreva si vždy preverte ich kompatibilitu (farbu, obsah olejov a živíc).

Z povrchu dokonale odstráňte všetky zvyšky predchádzajúcich náterov a tým dosiahnete jeho rovnomernú finálnu úpravu.

Vždy si skontrolujte teplotu okolitého prostredia a vlhkosť dreva.

Chráňte pred priamymi slnečnými lúčmi a vetrajte v priebehu prvých 3 hodín po aplikácii.

BALENIE:

Výrobok je dodávaný v nádobách s obsahom 1 l, 5 l a 25 l.

SKLADOVANIE:

Výrobok skladovať v chladnom a dobre vetranom prostredí. Nádobu s výrobkom po použití dobre uzatvoriť. Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, voľných plameňov, iskier a iných zápalných zdrojov. Chráňte pred mrazom!

UPOZORNENIA:

Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok. Technické rady poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy podkladov, podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou konečného výsledku a často mimo akejkolvek kontroly. Užívateľ si musí sám vyskúšať hotové výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho požiadavky. Z našej strany je zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík.