



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Technický list

HOLZWACHS LASUR

Vrchný voskový náter na vnútorné a vonkajšie použitie

Popis:

HOLZWACHS LASUR je disperzia prírodných voskov a živíc spolu s UV filtrami, ktoré zaručujú vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Výrobok je jednozložkový, pripravený na použitie, charakterizovaný dobrou schopnosťou prenikania do hĺbky, dobrou schopnosťou nanášania a pružnosťou. Nakoľko je vytvorený zo svetlostálych pigmentov, je vhodný ako na aplikácie vo vnútri, tak aj vo vonkajšom prostredí. Výborný ako zušľachtujúci a ochranný prostriedok na akýkoľvek povrch z neopracovaného dreva, pričom vytvára mäkké a príjemne saténové vrchné nátery. Neobsahuje „lindane“ alebo PCP. Takmer bez zápachu.

POZOR!!!

Náter nie je vhodný na drevo, ktoré bolo opaľované plameňom..

Chemicko-fyzikálne charakteristiky:

Skupenstvo:	kvapalina
Farba:	zhodná s etiketou
Zápach:	charakteristický
Sušina:	37 % ± 2
Sušina zmesi:	
Špecifická hmotnosť pri 20° C:	0,90 ± 0,02
Špecifická hmotnosť:	
Viskozita pohár Ford č. 3 pri 20° C:	10“ ± 2“
Viskozita zriedenej zmesi:	
„Pot-life“ (životnosť zmesi) pri 20° C:	
„Pot life“ (životnosť zriedenej zmesi) pri 20° C:	
Doba sušenia pri teplote prostredia 20-25° C:	
bez prachu:	4 hodiny
bez odtlačkov:	8 hodín
vyschnuté do hĺbky:	24 – 36 hodín
Ďalšie nátery možné minimálne po:	24 hodinách.

Spôsob použitia:

Výrobok je pripravený na použitie. Ak je to nutné, je ho možno riediť s terpentínom alebo výrobkom „Solvesso 100“. Výrobok HOLZWACHS LASUR je jednoducho aplikovateľný pomocou štetca alebo handričky. Nakoľko má vysoký obsah aktívnej látky, je dostatočné nanášať ho v tenkých vrstvách. Po uplynutí 24 hodín po aplikácii pokračovať, v prípade potreby, prekefovaním pomocou vhodnej pracovnej pomôcky. **Vrchný náter:** 1 alebo 2 nátery. **Podklad:** drevené obloženia, stropné konštrukcie a trámy, zárubne a okenné rámy

Skladovanie:

Výrobok má dobu skladovania do jedného roka po dodaní Počas skladovania a práce s výrobkom zabrániť kontaktu s otvoreným plameňom.

Balenie:

Výrobok je balený v kanistroch s obsahom 1 l, 5 l, 10l, 15l, 20 l

Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok. Technické rady poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy podkladov, podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou konečného výsledku a často mimo akejkoľvek kontroly. Užívateľ musí vyskúšať hotové výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho požiadavky.

Z našej strany je zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík